

**FT329 – Caillebotis caoutchouc 1er prix****Descriptif**

Caillebotis en caoutchouc destiné au nettoyage (grattage) des semelles des chaussures.

Matériau antidérapant et auto-plombant.

**Domaine d'emploi**

Usage en intérieur et en extérieur.

Ne pas exposer aux huiles et aux graisses, ni aux produits acides ou basiques.

**Matières**

- Caoutchouc naturel

**Références**

Modèle	Couleur	Dimensions	Référence
20 mm – 1 <sup>er</sup> prix	Noir	100 x 150 cm	10 10 600

## Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit	Valeur typique*
Dureté	55 Shore A ( $\pm 5$ ShA)
Dimensions	100 x 150 cm ( $\pm 0,5$ cm)
Epaisseur nominal	20 mm (0 / +2 mm)
Nombre et diamètre de grosses alvéoles	24 x 36 = 864 / $\varnothing$ 33 mm ( $\pm 2$ mm)
Nombre et diamètre de petites alvéoles	25 x 35 = 805 / $\varnothing$ 16 mm ( $\pm 1$ mm)
Poids	12 à 12,5 kg par caillebotis
Résistance à la traction	2 MPa
Température d'utilisation	De -30°C à +70°C

\*Valeurs représentatives typiques, à ne pas utiliser en tant que spécifications

Dinac est une marque déposée de la société Dinac

Le montage ou l'utilisation du produit Dinac décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent.

### AVERTISSEMENT

Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit Dinac concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits Dinac ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédure, etc.) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et aux moyens d'utilisation. La société Dinac, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments, ne saurait être tenue pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits Dinac sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société Dinac se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.



DINAC  
ZI du Marais – CS30929  
38350 La Mure d'Isère  
Tél. : + 33 (0)4 76 81 14 22 - Fax : + 33 (0)4 76 30 93 03